

ADHESIVOS

Características Específicas Pegamento para Pasto STAUF R-105

CARACTERÍSTICAS

Uso universal.
Alto nivel de carga.
También puede usarse en exteriores.
A prueba de agua.
Sin contracción.

USO Y NORMATIVA

Consumo por m².:

- 1.- 400 g. con llana/espátula dentada.
- 2.- 600 g. con llana/espátula dentada.
- 3.- 1100 g. con llana/espátula dentada.

Temperatura Ambiental para Aplicación: 15 °C, máx. 75% humedad rel., preferentemente 65% humedad rel. como máx.

Carga Admisible: Después de 12 - 24 hs.

Tiempo de Aplicación: 50 mín a 20 °C aprox.

Peso: 8 kg.

Para pegado de césped sintético en cintas de base adecuadas

